CLIPPEDIMAGE= JP401114804A

PAT-NO: JP401114804A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01114804 A

TITLE: FORMING METHOD FOR FIBER BUNDING TERMINAL PART

PUBN-DATE: May 8, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME MASUDA, ISAO KIMURA, TSUTOMU YAMASHITA, TOSHIHARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME` HOYA CORP COUNTRY N/A

APPL-NO: JP62271679

APPL-DATE: October 29, 1987

INT-CL (IPC): G02B006/04

US-CL-CURRENT: 385/116

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a fiber bundle terminal part being excellent in its airtightness by arranging lamellately terminal parts of optical fibers allowing molten low melting point glass to adhere and solidifying it, immersing it into the low melting point molten glass, reducing it by a sleeve-like jig and focusing and welding it.

CONSTITUTION: A heat resisting sheet 2 is stuck to a drum 1, and on said sheet, low melting point glass fibers 3 are arranged in parallel to the axial direction, and both ends are tacked by a sheet 4. This drum 1 is set to a wire drawing device, and an optical fiber 6 is wound through a guide reel 5. Subsequently, when an intersection of the fibers 6, 3 is heated locally and cooled, a fiber 6a part is fixed lamellately. Next, a fixed part 6a is cut.

Thereafter, such a fiber 6 is focused by using a jig 10, and a fiber bundle 9 is obtained. To the end parts 8 of the bundle 9, low melting point glass 14 is welded in a pot metal tank, and thereafter, it is drawn up and cooled and solidified. In such a way, a fiber bundle terminal part being excellent in its airtightness is obtained.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-114804

(i)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)5月8日

G 02 B 6/04

B-6952-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称

フアィババンドル端末部の形成方法

顧 昭62-271679 ②特

23出 願 昭62(1987)10月29日

70発 明 者

②代 理 人

 \blacksquare 増

勲 勤 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

79発 明 者 村 木

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

俊晴 砂発 明 者 山下 の出 願 人

ホーヤ株式会社

弁理士 中村 静男

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

1. 発明の名称

ファイババンドル端末部の形成方法

2. 特許請求の範囲

(1) オプティカルファイバの端末部を溶験低融点ガ ラスの中に浸漬して融着する、ファイパパンドル の端末部の形成方法において、

オプティカルファイバの端末部を層状に並べ、 これに溶融低融点ガラスを付着させて固化し、

この端末部を低融点溶融ガラスの中に浸漬し、 スリーブ状治具により端末部を絞って集束融着 することを特徴とするファイババンドル端末部の 形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、オプティカルファイバを束ねたファ イババンドルの端末部を形成する方法に関する。

(従来の技術とその問題点)

ライトガイド等に用いられるオプティカルファ イバは例えば100 μ程度の細い繊維状のガラスか らなり、これを例えば数千本束ねてファイババン ドルとして使用される。この場合、ファイババン ドルの中央部は可提性をもたせ、端末部は集東面 着し、端面を磨いて光を受光、伝送しやすいよう に仕上げられている。

ファイババンドル端末部を集束固着するために、 例えばエポキシ樹脂に代表される有機樹脂接着剤 を使用することが知られている (特開昭55-11190 8 号公報)。しかし、多数本のファイバを樹脂で 固着したものは、耐熱性に劣り、樹脂の接着反応 プロセスで空隙が生じて気密性に問題がある。ま た、強い光が当たると、樹脂が熱劣化してしまと いう欠点がある。

更に、低融点ガラスによるファイババンドル端 末部のろう付けが知られている。この方法は、耐 熱性と気密性の点ですぐれているが、ファイバと ファイバの間の隙間が小さすぎてガラスが良好に 浸透せず、隙間にガラスが浸透しやすいように温 度を高めると、ファイバが熱変形したり、脆くな ってしまうという問題がある。これに対し、特開

昭55-65907号公報記載のように、ガラスを粉末状にして隙間に埋め込む方法が既に知られているが、この方法ではファイバの充塡度の低下に伴い、バンドル断面積中に占めるコア断面積の占有率が低下し、ライトガイドとしての性能が低下するという問題点がある。

本発明は、上述の従来技術の問題点乃至欠点を 除去するためになされたものであり、その目的は、 オプティカルファイバの集東固着が容易で、しか も気密性とオプティカルファイバの充填度を高め ることができるファイババンドルの端末部の形成 方法を提供することである。

(問題点を解決するための手段)

この目的は、本発明に従い、オプティカルファイバの端末部を溶融低融点ガラスの中に浸漬して 融着する、ファイババンドルの端末部の形成方法 において、オプティカルファイパの端末部を層状 に並べ、これに溶融低融点ガラスを付着させて固 化し、この端末部を低融点溶融ガラスの中に浸漬 し、スリーブ状治具により端末部を絞って集束融

えば 1 個所につき約50~60本セットされている。 なお、雲母板シート 4 . 4 の代わりに他の仮止め 具、例えば耐熱性接着テープを使用して.もよい。

上記のようにしてあらかじめ用意されたドラム 1をファイバ線引き装置にセットし、ガイドリール 5 を通してオプティカルファイバ 6 を巻きていたのないの多成分ガラスのオプティカルスティカルスティカルスを巻き取った。なキャしてイバ 6 (直径100 μ)を巻き取った。のキャしてイブティカルファイ は線引き 装置の取りたいし、別のドラムに採取してあったでよいし、別のドラムに採取してあったですれてりない。この特き取りてはよい。この特き取りては25~30m/分であった。望ましく、本実施例では25~30m/分であった。

ドラム1にオプティカルファイバ6を巻き取り 採取し終わったら、オプティカルファイバ6と低 融点ガラスのファイバ3が交叉した部分を、例え ばヒートガンのような局所加熱装置で450 で位ま で加熱し、低融点ガラスのファイバ3を溶かすこ 着することによって遠成される。

(実施例)

次に、図を参照して本発明の実施例を詳しく説明する。

第1a図は、東ねてファイバンドルを構成するオプティカルファイバを採取し巻き取るためのドラム1を示す。このドラムは例えばアルミニウムで作られており、その直径と幅はファイババンドルの長さと太さに応じて決められ、本実施例では直径が60cm、幅が20cmである。このドラム1の表面には、第1b図に拡大して示すように、耐熱性シート2、例えば要母板シートが貼りつけられ、この無力がドラム1の軸方向に平行に並ぶられ、両端を雲母板シート4.4によって仮止めしてセットされている。この低融点がラスのファイバ3は約800 μである。低融点がラスのファイバ3は約800 μである。低融点がラスのファイバ3は約50mmの幅で並べられ、ドラム1上に1個所または2個所以上に、例

とによって、個々のオプティカルファイバ6にファイバ3の低融点ガラスが付着する。そして温度を下げると、低融点ガラスが固化し、ファイバ3の無点ガラスが固化し、ファイバ3の部分6aが層イバ6の部分6aが層イバ6の部分ではあれる。その際、このオプティカルファイバ6がはらばらにならないようにするために、第3図に示すごとく、板状の補助具7(その材質パバ6の金属)を用いてオプティカルファイが高度になるない。なお、この代わりに、接着剤を用いて仮固定してもよい。

このようにしてオプティカルファイバ6の部分6 aを層状に固着した状態で、カッタによってオプティカルファイバ6のこの層状固着部6 aを切断し、ドラム1から取り外す。それによって、オプティカルファイバ6 は第4 図に示すように、両端8 が層状に固着され、その間の部分は可捷性を有する。

次に、オプティカルファイバ6の可撓性のある 部分を所定の太さに丸く束ねる。例えば約8000本

u ,

次に、第7図に示すように、上記プロセスで作製したファイババンドル9の固着した端部8を、ポットメルト擔13に浸漬する。このポットメルト擔13は例えば300ccのアルミナるつばからなり、ファイババンドル9を層状に固着させた低融点ガラスファイバ3と同一の組成の低融点ガラスが飲化する480~500 C以下、例えば450 Cの温度

4. 図面の簡単な説明

第1a図は、オプティカルファイバを巻き取るために準備されたドラムを示す斜視図、第1b図は第1a図に示したドラムの部分拡大図、第2図はオプティカルファイバがドラムに巻き取られる様子を示す斜視図、第3図は巻き取りが終了した時点でのオプティカルファイバと低融点ガラスフ

そして、ボットメルト槽13から引き上げて、 そのまま冷却固化させ、スリーブ状治具10を取り外す。こうして出来た端末を研磨して、端末口 金に嵌め込み、再び研磨して仕上げ作製する。


〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によるファイババンドルの端末部の形成方法は、個々のオプティカ


ァイバの交叉している個所を示す図、第4図は、第3図に示す個所で切断したオプティカルファイバを示す図、第5図はファイババンドルにスリープ状治具をセットした状態を示す図、第6図はスリーブ状治具の半割り状態を示す断面図、第7図はファイババンドルを低融点ガラスの中に浸漬した状態を示す図である。

1・・・ドラム、 2.4・・・耐熱性シート、3・・・低融点ガラスファイバ、 5・・・ガイドリール、 6・・・オプティカルファイバ、7・・・補助具、 8・・・ファイババンドルの中央可挽部、 10・・・スリープ状治具、 11・・・突起、 12・・・満、 13・・・ボットメルト槽、 14・・・低融点溶融ガラス、 15・・・ヒーク

出願人. ホ ー ヤ 株式会社 代理人 弁理士 中 村 静 男 第 1a図



第 1b図



- 1 ··· ドラム

 2. 4 ··· 耐熱性シート

 3 ··· 低融点がラスファイバ

 5 ··· ガイドリール

 6 ··· オプティカルファイバ


 7 ··· 補助員


 8 ··· ファイババンドルの増末都


 9 ··· ファイババンドルの中央可提部


 10 ··· スリーブ状治員


 11 ··· 突起
- 11 … 突起 12 … 漢
- 13 … ボットメルト権 14 … 低融点滞融ガラス 15 … ヒータ …














-36-